

# Pintura acrílica mate

## Exterior / Interior





## AKROPLAST F-300 ULTRA — Ref. F300

Pintura plástica de acabado mate, con aditivos hidrofugantes para aplicar sobre fondos problemáticos de cal o yeso.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

| Capacidad |
|---|
| 3 l |
| 13 l |

| | |
|---|---|
| **Producto** | Pintura plástica de acabado mate. |
| **Uso** | Decoración y repintado de superficies viejas encaladas. Yesos. |
| **Aplicación** | Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado. |
| **Composición** | Dispersiones acrílicas y aditivos hidrofugantes. |
| **Color** | Blanco. |
| **Brillo** | Mate. |
| **Propiedades** | Elevada adherencia. Hidrófugo. |
| **Diluyente** | Agua. |
| **Secado** | Al tacto: 30 minutos. Repintado: 2 horas, mínimo. |
| **Rendimiento** | 6-8 m² por litro. |
| **Limpieza** | Agua. |



# Gama decoración



## Pintura acrílica mate - Especial superficies de cal

### Elevada adherencia. Hidrófugo. Resistencia a la saponificación.

**Ficha técnica** | **AKROPLAST F-300 ULTRA** | **Ref. F300**

### Tipo

Pintura plástica de acabado mate, con aditivos hidrofugantes para aplicar sobre fondos problemáticos de cal o yeso.

### Destino

Para la decoración y repintado de superficies viejas encaladas, en paramentos exteriores e interiores.

Indicado también para la aplicación sobre yesos en general.

### PROPIEDADES

- Exterior / Interior.
- Excelente adherencia.
- Buen poder cubriente y blancura.
- Resistencia a la saponificación.
- Gran poder hidrofugante en exteriores.

### DATOS TÉCNICOS

**Densidad:** 1,530 Kg/l.
**Viscosidad:** 48 ± 5 Poises.
**Contenido sólido:**
**Brillo:** Mate.
**Olor:**

### APLICACIÓN

**Preparación general y del soporte:**
Los soportes deben estar secos y limpios de polvo, grasa, etc.
**Productos complementarios:**
Es aconsejable imprimar el soporte e ineludible si el mismo es yeso proyectado, con un fondo sellador-fijador AKROFIX (Ref. AFXO).
**Modo de empleo:**
Aplicar dos manos diluidas de un 5 a un 15% de agua dependiendo de la porosidad del soporte.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Superficies nuevas: aplicar directamente.

Superficies viejas: eliminar toda pintura deteriorada o de baja calidad.

### RENDIMIENTO

De 6 a 8 m² por litro y mano (variable según soporte o forma de aplicación)

### TIEMPO DE SECADO

- Seco al tacto, 30 minutos aproximadamente.

Dejar pasar al menos 2 horas entre la aplicación de la 1ª y 2ª capa.

### CONDICIONES DE USO

No aplicar a temperatura de soporte inferior a 5ºC, ni superior a 35ºC.

### SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

*Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.*

Dy-SP-JT-10/12/2003-MC

